154 BETON UNIVERSEL

BETON MULTI-USAGES

TRAVAUX COURANTS DE BETONNAGE



LES "PLUS" PRODUIT

- **Travaux courants de bétonnage**
- **Prêt à gâcher**
- **Décoffrable à 24 h à 20°C**

PROPRIETES

Béton prêt à gâcher, constitué de liant hydraulique et de granulats calibrés.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réalisation d'appuis de fenêtre, linteaux, seuils, marches
- Réalisation de dalles
- Scellement de poteaux, clôtures

CARACTERISTIQUES

- **Couleur** : gris
- **Granulométrie** : 0 - 10 mm
- **D.P.U.** : 1 h à 20°C
- **pH pâte** : 13
- **Densité produit durci** : 2,2

Résistances mécaniques (MPa)*

Echéances	1 jour	28 jours
Compression	9	28

* Essais réalisés sur cube 10 x 10, conservé à 20°C. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

Temps de prise à 20°C*

Début de prise	3 h 00
Fin de prise	4 h 00

* Valeurs de Laboratoire données à titre indicatif.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Supports sains, dépoussiérés et humidifiés préalablement.

Préparation du produit

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 25 kg de **154 BETON UNIVERSEL** avec 2,5 à 3 ℓ d'eau potable (ou 1 sac de 35 kg avec 3,5 à 4 ℓ d'eau potable) jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Application du produit

- Le produit s'applique à la truelle.
- La surface peut être lissée ou talochée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 35°C.
- Ne pas utiliser sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 heures.
- Eviter un séchage trop rapide en protégeant la surface exposée au soleil et en l'humidifiant si nécessaire.
- Ne jamais utiliser sur un support à base de plâtre.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

10 à 11 litres en place par sac de 25 kg.

CONDITIONNEMENTS

- Sac de 25 kg.
- Sac de 35 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.C. fabricant.

DOCUMENT DE REFERENCE

- Dosage en liant conforme aux normes NF P 10-202 (DTU 20.1) et 14-201 (DTU 26.2) relatives aux travaux de maçonneries des blocs et de réalisation de dalles et de chapes.



PAREXLANKO S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

